

Aquacoat Beschichtung 28.15

lösungsmittelfrei • 2-Komponenten Epoxidharz

Hersteller: Alocit GmbH

Anwendungsbereiche

- Untergründe in Stollen, Tunneln und Nassbereichen
- Schutzanstrich in Mostereien, Molkereien und Brauereien
- Schutzanstrich in Bilgen von Schiffen, Akkuräumen, Küchen, Behältern
- Grundierung erforderlich (saugende Untergründe mit Aquacoat Grundierung 28.95)

Eigenschaften

- streichbar
- sehr leicht verarbeitbar
- lösungsmittelfrei
- niedrigviskos
- gute Haftung auf Beton, Eisen und feuerverzinkten Untergründen
- gute Haftung auf feuchten Untergründen
- gute Haftung auch unter Wasser

Beständigkeit

- chemische Beständigkeit gemäß DIN EN 858
- chemische Beständigkeit gemäß DIN EN 1825-1
- chemische Beständigkeit gegen viel Säuren, Basen und Lösungsmittel

Technische Informationen

Basis:	Epoxidharz	Lagerung:	trocken bei Normalklima
Topfzeit:	ca. 40 Minuten	Lagerfähigkeit:	ca. 12 Monate
Begehbar:	ca. 8 Stunden	Lieferform:	1,2 kg-Gebinde (12 Gebinde je Karton)
Durchhärtung:	ca. 7 Tage	Verbrauch:	ca. 400 - 600 g/m ²
		Farbe:	grau

Hinweise:

Die Angaben dieser technischen Hinweise sind Produktbeschreibungen. Sie stellen allgemeine Hinweise dar und beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Die angegebenen Daten wurden bei Normalklimat nach DIN EN 23270 (23°C/ 50 % r.F.) ermittelt und sind Durchschnittswerte; Abweichungen sind daher möglich. Bei den auszuführenden Arbeiten sind unsere Verarbeitungsempfehlungen, die einschlägigen Richtlinien, Empfehlungen und Normen sowie der Stand der Technik zu berücksichtigen und im konkreten Anwendungsfall vorher durch Versuche zu prüfen. Eine Haftung unsererseits bezieht sich ausschließlich auf die Produktqualität. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung behalten wir uns vor. Mit Herausgabe dieser technischen Hinweise verlieren vorangegangene ihre Gültigkeit.

Stand: 12/18