

# Basic Putz

kunststoffvergütet

## Kanalsanierungsmörtel

- Mörtel nach DIN EN 1504
- WW-Beschichtungs-, Reparatur-, Verlege- und Fugenmörtel nach DIN 19573
- für Schächte und Kanäle
- Abdichtung gegen Grundwasser
- Korrosionsschutz gegen Karbonatisierung
- Auftragsstärke 5 - 20 mm
- Anwendung für häusliche und normale Abwasserbereiche

### Eigenschaften

- kurzfristig wasserbelastbar
- wasserdicht nach GSTT Informationen Nr. 18 und DWA-M 143-17
- schrumpffrei

### Beständigkeit

- Beständigkeitsklasse III nach GSTT Informationen Nr. 18 und DWA-M 143-17
- Expositionsklassen
  - XA3 chemisch stark angreifende Umgebung (DIN EN 206-1)
  - XM2 starke Verschleißbeanspruchungen (DIN EN 206-1)
  - XF3 hohe Wassersättigung (DIN EN 206-1)
  - XWW3 chemisch stark angreifende Umgebung (DIN 19573)
- pH 4,5 - 12,0 bei Dauerbeanspruchung

### Technische Informationen

Druckfestigkeiten:

- 28 Tage ca. 60 N/mm<sup>2</sup>

Körnung: < 2 mm

Lagerung: trocken bei Normalklima

Lagerfähigkeit: nach Absprache

Lieferform: 25 kg-Sack

Verbrauch: ca. 20 kg/m<sup>2</sup> bei 10 mm Schichtdicke

#### Hinweise:

Die Angaben dieser technischen Hinweise sind Produktbeschreibungen. Sie stellen allgemeine Hinweise dar und beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Die angegebenen Daten wurden bei Normklimanach DIN EN 23270 (23°C/ 50 % r.F.) ermittelt und sind Durchschnittswerte; Abweichungen sind daher möglich. Bei den auszuführenden Arbeiten sind unsere Verarbeitungsempfehlungen, die einschlägigen Richtlinien, Empfehlungen und Normen sowie der Stand der Technik zu berücksichtigen und im konkreten Anwendungsfall vorher durch Versuche zu prüfen. Eine Haftung unsererseits bezieht sich ausschließlich auf die Produktqualität. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung behalten wir uns vor. Mit Herausgabe dieser technischen Hinweise verlieren vorangegangene ihre Gültigkeit.

Stand: 12.2/18