

КЩприц

Смес за канално саниране

Усилена с влакна и пластмасови частици смес, с микросиликатни свойства



- Смес за шприцване според EN 1504
- За шахти и канали
- Приложение при домакински и нормални канализационни дейности
- Изолация против наводняване
- Корозиона защита при карбонати
- Със специални добавки за възискателни геометрични изисквания
- Особено подходяща за шприцване

Свойства

- За кратко време водонепромукаема
- Водонепромукаемост до 5 bar (= 50 m воден стълб)
- Много добра залепващи свойства
- Висока производителност
- Не се свива
- Със „самовтвърдяващ“ се ефект

Трайност - устойчивост

- Клас на устойчивост III според GSTT Nr. 18
- Клас на устойчивост III според DWA-M 143-17
- Клас на експозиция според DIN EN 206-1 и DIN 1045-2
 - XA3 против силна химическа атака
 - XM2 против силно водно износване
 - XF3 при високо водно насищане
 - XC4 при променлива влажност и суша
 - WF за влажна употреба
 - pH 4,5 – 12,0 при продължително натоварване
- до 90° C при продължително водно натоварване

Техническа информация

Твърдост:	7 дни	ca. 50 N/mm ²
	28 дни	ca. 70 N/mm ²
Водопропускливост :	по DIN EN 12390	
Разходна норма:	ca. 20 kg/m ² bei 10 mm дебелина на замаската	
Работна температура :	+ 5°C до +30°C	
Големина на частици:	< 1 mm	
Начина на съхранение:	на сухо при max. 23°C и max. 50 % р.Ф.	
Срок на годност:	до 6 месеца	
Опаковка :	25 kg чувал	

Забележка:Посочените данни и информация за продукта са за неговото приложение при най-общи условия. При конкретното му приложение се добива представа за най-благоприятните условия на работа. Посочените данни са формирани при нормални климатични условия, при нормален климат с температура 20 Градуса по Целзий. Освен това начина на приложение зависи и от състоянието на техниката, условията на работа и др. След няколко опита се добива представа за оптималните условия на работа за всеки обект.