

## OeLeFe система за нанасяна на покрития VE

### GFK с винилно-естерна-смола

#### 2 компонентна система – само смола + втвърдители



- Замазване на шахти и техния ремонт
- Саниране на сгради с BSK-товар
- Саниране на сгради с отпадни води с захарни и млечни киселинни съставки
- Саниране на маслени утайтели
- Саниране на утайтели с течности с нисък вискозитет
- Саниране на хранилища за масла
- Санране на стоманени резервоари
- Повърхностната обработка с RAL-бои е възможна

#### Свойства

- Химически състав съгласно DIN EN 858 и DIN EN 1825-1
- Химическа трайност при биогена сярна киселина
- Висока температурна издръжливост
- Много добри сцепващи свойства с бетон и метал
- Съчетано използване с други IBW® смеси за саниране на канали
- Много бърза употреба при комбинация с IBW® Schnelldicht

#### Техническа информация

Свойства на свързаност :	Стомана	> 8 N/mm <sup>2</sup>
	Бетон	> 2 N/mm <sup>2</sup>
Максимална температура :	вода	до 90°C
цвят:		Транспарантен
Разходна норма:		около 1,0 kg/m <sup>2</sup> при 1 mm дебелина на замазката
Начина на съхранение:		на сухо при max. 23°C и max. 50 % r.F.
Срок на годност:		до 6 месеца
Опаковка :		20 kg метална кутия

Забележка:Посочените данни и информация за продукта са за неговото приложение при най-общи условия. При конкретното му приложение се добива представа за най-благоприятните условия на работа. Посочените данни са формирани при нормални климатични условия, при нормален климат с температура 20 Градуса по Целзий.Освен това начина на приложение зависи и от състоянието на техниката, условията на работа и др. След няколко опита се добива представа за оптималните условия на работа за всеки обект.