



OeLeFe®

einfaches 2-Komponenten-System - nur Harz und Härter

GFK-Handlaminat mit VE-Harz

- Harz nach DIN EN 858 / DIN EN 1825-1 / DIN EN 1504
- Schachtanbindungen und Reparaturen von Inliern
- Sanierung von Bauwerken mit BSK-Belastungen
- Sanierung von Bauwerken mit zucker- und milchsäurehaltigen Abwässern
- Sanierung von Fett- und Leichtflüssigkeitsabscheidern
- Oberflächeneinfärbung mit RAL-Farben möglich

Eigenschaften

- hohe Temperaturbelastung (Wasser bis 90° C)
- sehr gute Haftung auf Beton und Stahl
- einstellbare Topf- und Aushärtezeiten
- i.d.R. ohne Grundierung auf vorbereitete Untergründe mit IBW® Sanierungsmörtel
- frühzeitige Anwendung auf reprofilierte Untergründe mit IBW® Sanierungsmörtel
- sehr schnelle Anwendung auf Untergründe mit IBW® Abdichtungsmörtel

Beständigkeit

- chemische Beständigkeit gemäß DIN EN 858 / DIN EN 1825-1
- chemische Beständigkeit gegen biogen Schwefelsäure (BSK-Belastung)

Technische Informationen

Haftzugfestigkeiten:

- Stahl: > 8 N/mm²
- Beton: > 2 N/mm²

Topfzeit: ca. 20 Minuten

Aushärtung: ca. 60 Minuten

Wasserbelastbar: ca. 2 Stunden

Lagerung: trocken bei Normalklima

Lagerfähigkeit: nach Absprache

Lieferform: 20 kg-Kanister

Verbrauch: ca. 1 kg/m² bei 1 mm Schichtdicke

Farbe: creme-weiss

Hinweise:

Die Angaben dieser technischen Hinweise sind Produktbeschreibungen. Sie stellen allgemeine Hinweise dar und beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Die angegebenen Daten wurden bei Normalklimat nach DIN EN 23270 (23°C/ 50 % r.F.) ermittelt und sind Durchschnittswerte; Abweichungen sind daher möglich. Bei den auszuführenden Arbeiten sind unsere Verarbeitungsempfehlungen, die einschlägigen Richtlinien, Empfehlungen und Normen sowie der Stand der Technik zu berücksichtigen und im konkreten Anwendungsfall vorher durch Versuche zu prüfen. Eine Haftung unsererseits bezieht sich ausschließlich auf die Produktqualität. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung behalten wir uns vor. Mit Herausgabe dieser technischen Hinweise verlieren vorangegangene ihre Gültigkeit.

Stand: 12.2/18

IBW Baustoffe GmbH • Annastr. 21a • D-45711 Datteln • Tel.: +49 (0) 2363 731497 • info@ibw-baustoffe.de

www.ibw-baustoffe.de