

Beschreibung

SABA Flexcoat K ist ein 2-komponentiges, Rissüberbrückendes, elastischer Beschichtungssystem

Spezifische Eigenschaften

- Gute Haftung auf vielen Oberflächen.
- Hohe Schlagzähigkeit.
- Chemische Resistenz gegenüber vielen Säuren, Basen, Lösungsmitteln, Öl- und Treibstoffen, sowie Biokraftstoffen.
- Effiziente Reparaturmöglichkeiten.
- Schnelles Aushärten bei Raumtemperatur.
- Sehr gute UV-Beständigkeit.
- Beständig gegenüber hohen Temperaturschwankungen.
- Gute Abrasionsfestigkeit.
- Geringe Diffusionsrate.
- Rissüberbrückend.
- Entspricht DIN EN 858-1 (Abscheideranlagen für Leichtflüssigkeiten).
- Entspricht DIN EN 1825-1 (Abscheideranlagen für Fette).

Anwendungsgebiete

SABA Flexcoat K ist besonders geeignet für die Innenbeschichtung von Leichtflüssigkeits- und Fettabscheideranlagen und dem Schutz von Oberflächen gegenüber chemikalienhaltigem Wasser und Abwasser.

Verarbeitung

Für die Verarbeitung und das Vorbereiten des Untergrundes verweisen wir Sie auf die entsprechenden SABA Infoblätter und Primerlisten.

Technische Daten

	Teil A	Teil B
Basis	: Epoxy Polysulfide	Amine
Viskosität	: ca. 250 Pa.s	ca. 60 mPa.s
Dichte (EN 542)	: ca. 1190 kg/m ³	ca. 1000 kg/m ³
Feststoffgehalt	: ca. 100 %	ca. 100 %
Flammpunkt	: >100 °C	> 100°C
Lösemittel	: keine	
Verarbeitungszeit	: ca. 2 Stunden	
Aushärtungsgeschwindigkeit (23 °C, 75% rlv)	: ca. 24 Stunden	
Optimale Stärke (23 °C, 75% rlv)	: nach. 7 Tage	
Härte in Shore D (EN ISO 868)	: ca. 40	
Volumenänderung (EN ISO 10563)	: 0 %	
Bruchdehnung (EN ISO 8339)	: ca. 60 %	
Verarbeitungstemperatur	: minimal + 5 °C und maximal + 35 °C	
Lagertemperatur	: minimal + 5 °C, und maximal + 25 °C	
Temperaturbeständigkeit	: von - 40 °C bis + 80 °C	
Haltbarkeit	: 18 Monate in ungeöffneter Verpackung (A und B)	

Bestellinformationen

Verpackung	Set	Set
Inhalt	2 Liter	6 Liter

Farbe	Grau
Artikelnr.	100790

SABA Dinxperlo BV

Industriestraat 3, NL-7091 DC Dinxperlo, Postfach 3, NL-7090 AA Dinxperlo, Die Niederlande, Besuchsanschrift: Weversstraat 6, NL-7091 CM Dinxperlo, Tel +31 (0)315 658999, Fax +31 (0)315 653989, E-mail info@saba.nl, Internet www.saba.nl, Handelsregister Arnhem 09065416

Unsere Empfehlungen und Gebrauchsvorschriften gründen auf den heutigen Stand des Wissens und der Technik. Abnehmer und Benutzer haben unsere Produkte selbst nach der von ihnen verlangten Anwendung und den Anforderungen zu beurteilen. Wir sind nicht haftbar, wenn unsere Produkte ohne Berücksichtigung unserer Empfehlungen und/oder Gebrauchsvorschriften angewandt werden. Auf unsere Empfehlungen, Gebrauchsvorschriften und die Lieferung unserer Produkte gelte die Allgemeine Bedingungen von SABA Dinxperlo BV.



Für weitere Information über Sicherheitshinweise verweisen wir Sie auf das entsprechende SABA Sicherheitsdatenblatt.

SABA Dinxperlo BV

Industriestraat 3, NL-7091 DC Dinxperlo, Postfach 3, NL-7090 AA Dinxperlo, Die Niederlande, Besuchsanschrift: Weversstraat 6, NL-7091 CM Dinxperlo, Tel +31 (0)315 658999, Fax +31 (0)315 653989, E-mail info@saba.nl, Internet www.saba.nl, Handelsregister Arnhem 09065416

Unsere Empfehlungen und Gebrauchsvorschriften gründen auf den heutigen Stand des Wissens und der Technik. Abnehmer und Benutzer haben unsere Produkte selbst nach der von ihnen verlangten Anwendung und den Anforderungen zu beurteilen. Wir sind nicht haftbar, wenn unsere Produkte ohne Berücksichtigung unserer Empfehlungen und/oder Gebrauchsvorschriften angewandt werden. Auf unsere Empfehlungen, Gebrauchsvorschriften und die Lieferung unserer Produkte gelte die Allgemeine Bedingungen von SABA Dinxperlo BV.

Version: 2009-01-08, hiermit verfallen alle vorgehenden Versionen