

Beschreibung

SABA Primer H 17 ist ein 2-komponentiger Epoxyd-Primer.

Spezifische Eigenschaften

- Sehr gute Resistenz gegen Feuchtigkeit, Lösemittel, Säuren und Basen.
- Entspricht EN 14188-4.

Anwendungsgebiete

SABA Primer H 17 ist vor allem für das Vorbehandeln von porösen Haftflächen in Kombination mit SABA Fugenabdichtungs- und Beschichtungssystemen auf Polysulfidbasis.

Verarbeitung

Für die Verarbeitung und das Vorbereiten des Untergrundes verweisen wir Sie auf die entsprechenden SABA Infoblätter und/oder Primerlisten.

Technische Daten

		Teil A	Teil B
Basis		: Epoxyd	Amin
Viskosität bei 23°C	(EN 12092)	: wasserdünn	wasserdünn
Dichte	(EN ISO 2811-2)	: ca. 1010 kg/m ³	ca. 900 kg/m ³
Feststoffgehalt		: ca. 45 %	ca. 30 %
Lösemittel		: Aromate und Ester	Ester
Flammpunkt		: ca. + 12 °C	
Trockenzeit		: ca. 30 Minuten	
Offene Zeit		: minimal 30 Minuten und maximal 6 Stunden	
Verarbeitungszeit		: ca. 2 bis 3 Stunden	
Verbrauch		: ca. 100 g/m ²	
Verarbeitungstemperatur		: minimal + 5 °C und maximal + 30 °C	
Lagertemperatur		: minimal + 5 °C und maximal + 30 °C	
Temperaturbeständigkeit		: ca. - 40 °C bis + 120 °C	
Haltbarkeit		: 18 Monate in ungeöffneter Verpackung	

Bestelinformationen

Verpackung	Set	Set	Set
Inhalt	500 ml	900 ml	4½ Liter

Farbe	Hellgelb
Artikelnr.	100324

Sicherheitsangaben

Für weitere Information über Sicherheitshinweise verweisen wir Sie auf das entsprechende SABA Sicherheitsdatenblatt.

SABA Dinxperlo BV

Industriestraat 3, NL-7091 DC Dinxperlo, Postfach 3, NL-7090 AA Dinxperlo, Die Niederlande, Besuchsanschrift: Weversstraat 6, NL-7091 CM Dinxperlo, Tel +31 (0)315 658999, Fax +31 (0)315 653989, E-mail info@saba.nl, Internet www.saba.nl, Handelsregister Arnheim 09065416

Unsere Empfehlungen und Gebrauchsvorschriften gründen auf den heutigen Stand des Wissens und der Technik. Abnehmer und Benutzer haben unsere Produkte selbst nach der von ihnen verlangten Anwendung und den Anforderungen zu beurteilen. Wir sind nicht haftbar, wenn unsere Produkte ohne Berücksichtigung unserer Empfehlungen und/oder Gebrauchsvorschriften angewandt werden. Auf unsere Empfehlungen, Gebrauchsvorschriften und die Lieferung unserer Produkte gelte die Allgemeine Bedingungen von SABA Dinxperlo BV.