

SRM

Ausgleichs- und Mauermörtel

frühfest ■ faserverstärkt ■ kunststoffvergütet

Verarbeitungshinweise

Vorbereitung:

Den Untergrund säubern, lose Teile entfernen und von Zementschlämme, Fett, Öl und anderen haftmindernden Stoffe reinigen. Die Oberfläche muss sauber, rau und mattfeucht sein.

Mischen:

Für einen 25 kg-Sack ist ca. 3,0 l sauberes Trinkwasser notwendig. Zuerst wird ca. 2,7 l Wasser (90% der gesamten Wassermenge) in den Mischbehälter gegeben. Während des Mischvorganges wird der Ausgleichs- und Mauermörtel SRM langsam dazugegeben. Die restliche Wassermenge wird hinzugefüllt und der Mischvorgang so lange fortgesetzt, bis eine homogene Mischung ohne Knollen entsteht.

Mischzeit mind. 3 Minuten.

Die Verarbeitungszeit beträgt max. 15 Minuten. Niedrige Temperaturen verlängern, höhere Temperaturen verkürzen die Verarbeitungszeit.

Nachbehandlung:

Die Fläche ist vor zu schneller Austrocknung durch Wärme und Zugluft zu schützen. Es sind die Nachbehandlungsvorgaben für Zementmörtel anzuwenden

25 kg

CE

IBW Baustoffe
GmbH
Annastr. 21 a
D-45711 Datteln
406-EQ-100611
EN 1504-3