

Stopfmörtel

schnell • faserverstärkt • kunststoffvergütet

Abdichtungsmörtel

- Mörtel nach DIN EN 1504
- für primäre Abdichtungsmaßnahmen
- Abdichtung gegen schwach drückendes Wasser
- für Reparaturen von Ausbruchsstellen
- für Rohranbindungen
- mit Spezialfasern
- Beschleuniger für IBW® Kanalsanierungsmörtel
- Beschleuniger für IBW® Robotermörtel

Eigenschaften

- wassersperrend
- wasserdicht bis 5 bar (= 50 m Wassersäule)
- gute Haftung
- schnell abbindend
- schrumpffrei

Beständigkeit

- Beständigkeitsklasse III nach GSTT Informationen Nr. 18 und DWA-M 143-17
- Feuchtigkeitsklasse
 - WF häufig und längere Zeit feucht (DIN EN 206-1)
- pH 4,5 - 12,0 bei Dauerbeanspruchung

Technische Informationen

Verarbeitungszeit

- max. 3 Minuten

Körnung: < 1 mm

Lagerung: trocken bei Normalklima

Lagerfähigkeit: nach Absprache

Wassereindringtiefe:

- wasserdicht bei 5 bar (DIN EN 12390)

Lieferform: 10 kg-Eimer

Verbrauch: ca. 2 kg/ dm³ (dm³ = l)

Hinweise:

Die Angaben dieser technischen Hinweise sind Produktbeschreibungen. Sie stellen allgemeine Hinweise dar und beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Die angegebenen Daten wurden bei Normalklimat nach DIN EN 23270 (23°C/ 50 % r.F.) ermittelt und sind Durchschnittswerte; Abweichungen sind daher möglich. Bei den auszuführenden Arbeiten sind unsere Verarbeitungsempfehlungen, die einschlägigen Richtlinien, Empfehlungen und Normen sowie der Stand der Technik zu berücksichtigen und im konkreten Anwendungsfall vorher durch Versuche zu prüfen. Eine Haftung unsererseits bezieht sich ausschließlich auf die Produktqualität. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung behalten wir uns vor. Mit Herausgabe dieser technischen Hinweise verlieren vorangegangene ihre Gültigkeit.

Stand: 12.2/18

IBW Baustoffe GmbH • Annastr. 21a • D-45711 Datteln • Tel.: +49 (0) 2363 731497 • info@ibw-baustoffe.de