BETON-PRÜFSTELLE DORTMUND

PRÜFSTELLE E. u. W.

Kanalstr.64 44147 Dortmund Tel.:0231/821063 Fax: 0231/88711

aufgenommen in das Verzeichnis der Prüfstelle für Betonversuche vom Minister für Wohnungsbau und öffentliche Arbeiten des Landes Nordrhein-Westfalen (Erlaß des Innenministers vom 30.08.1973 - VBI-2/240.430)

Prüfzeugnis-Nr.: 139/08 Prüfung von Mörteln gemäß DIN EN 1015

Antragsteller:

I B W Baustoffe GmbH

Baustelle:

Eignungsprüfung

Bauteil:

SEWCO Dicht

Festigkeitsklasse:

Sorten.-Nr.:

Prüfkörper:

3 Prismen

Datum der Herstellung:

08.04.2008

Prüfungsart: Güteprüfung

Kennzeichnung:

4-6

gefordertes Prüfalter:

28 Tage

Lagerung:

DIN 1015

SD

Lieferschein-Nr.:

Beladezeit:

Prüfungszeit:

sonstige Angaben:

W/F-Wert: 0,25

| Angaben der Prüfstelle | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|----------|
| Frischmörtelprüfungei | n | | | | | | | |
| Luftporen-Gehalt: Ausbreitmaß | | | > 30 cm TempLuft: | | | 10.4.00 | | |
| Frischmörtelrohdichte: | 2,10 kg/dm ³ | Ausbr.n. Vear | O CIII | | TempMörtel: | | 19,4 °C 19,0 °C | |
| Festmörtelprüfungen | | | | | T cmp. | wiorter. | 19, | |
| Art der Kennzeichnung: | beschriftet | | Pr | isma | Pr | isma | Dr | isma |
| Lagerung i.d. Prüfst.: | DIN 1048/ T 5 | / Abschn. 6 | ı. 6 I | | II | | III | |
| Kennzeichnung: | | | | 4 | | 5 | | 6 |
| Einlieferungstag: | | 08.04.2008 | | 08.04.2008 | | 08.04.2008 | | |
| Prüfalter: | | 28 Tage | | 28 Tage | | 28 Tage | | |
| Prüftag: | | 06.0 | 06.05.2008 06.05.2 | | | 06.05.2008 | | |
| Prüfergebnisse | | | | | | | 00.00 | 2000 |
| Gewicht: | | 550 g | | 545 g | | 540 g | | |
| Rohdichte: | | | 2,15 kg/dm ³ | | 2,13 kg/dm ³ | | 2,11 kg/dm ³ | |
| Mittelwert der Rohdich | ite: | | | | | kg/dm³ | | -5/ 4111 |
| Biegezugfestigkeit Höchstla | net | | | | | -8, 4-111 | | |
| Biegezugfestigkeit: | 151 | | | | | | | |
| Mittelwert der Biegezug | afastial site | | | | | | | |
| biegezu | grestigkeit: | | | | | | | |
| Druckfestigkeit Höchstlast i | in KN | | 61,50 | 69,50 | 63,50 | 71 50 | 50.46 | (0.5 |
| Oruckfestigkeit in N/mm ² | | | 38,4 | 43,4 | 39,7 | 71,50 | 58,40 | 63,20 |
| Mittelwert der Druckfestigkeit: | | 20,7 | 73,7 | | 44,7 | 36,5 | 39,5 | |
| | | | | | 40,4 | V/mm ² | | |

Bemerkungen:

Dortmund, 06.05.2008

Stempe and Unterschrift

BETON-PRÜFSTELLE DORTMUNI

PRÜFSTELLE E. u. W.

Kanalstr.64 44147 Dortmund Tel.:0231/821063 Fax: 0231/88711

aufgenommen in das Verzeichnis der Prüfstelle für Betonversuche vom Minister für Wohnungsbau und öffentliche Arbeiten des Landes Nordrhein-Westfalen (Erlaß des Innenministers vom 30.08.1973 - VBI-2/240.430)

Prüfzeugnis-Nr.: 134/08 Prüfung von Mörteln gemäß DIN EN 1015

Antragsteller:

I B W Baustoffe GmbH

Baustelle:

Eignungsprüfung

Bauteil:

SEWCO Dicht

Festigkeitsklasse:

Sorten.-Nr.:

Prüfkörper:

Kennzeichnung:

3 Prismen

1-3

Datum der Herstellung:

08.04.2008

Prüfungsart:

Güteprüfung

SD

gefordertes Prüfalter:

1 Tage

Lagerung:

DIN 1015

Lieferschein-Nr.:

Beladezeit:

Prüfungszeit:

sonstige Angaben:

W/F-Wert: 0,25

| Angaben der Prüfstelle | | | | | | | | |
|--|------------------------|---------------|------------------------|---------|------------------------|-------------------|-------------------------|--------|
| Frischmörtelprüfunger | n | | | | | | | |
| Luftporen-Gehalt: | | Ausbreitmaß: | | > 30 cm | Temp | Luft: | 19,4 | 4 °C |
| Frischmörtelrohdichte: | $2,10 \text{ kg/dm}^3$ | Ausbr.n.Vearb | Zeit: | | Temp | | 19,0 | |
| Festmörtelprüfungen | | | | | | | 12, | |
| Art der Kennzeichnung: Lagerung i.d. Prüfst.: | beschriftet | | Pr | isma | Pri | sma | Pri | sma |
| Kennzeichnung: | DIN 1048/ T 5 | Abschn. 6 | | I | | II |]] | II |
| Einlieferungstag: | | | | 1 | | 2 | | 3 |
| Prüfalter: | | | | 4.2008 | 08.04 | 1.2008 | 08.04 | 1.2008 |
| Prüftag: | | | | Гage | | Гage | 1 7 | Γage |
| Prüfergebnisse | | | 09.04 | 4.2008 | 09.04 | 1.2008 | 09.04 | 1.2008 |
| Gewicht: | | Ī | | | | | | |
| Rohdichte: | | | | 9 g | | 1 g | 53 | 1 g |
| | | | $2,07 \text{ kg/dm}^3$ | | $2,07 \text{ kg/dm}^3$ | | 2,07 kg/dm ³ | |
| Mittelwert der Rohdich | ite: | | | | 2,07 k | kg/dm³ | | |
| Biegezugfestigkeit Höchstla | nst | | | | | | 1 | |
| Biegezugfestigkeit: | | | | | | | | |
| Mittelwert der Biegezu | afestialzait. | ı | | | | | | |
| Diegezu | Sicougneii. | | | , | | | | |
| Druckfestigkeit Höchstlast | in KN | | 37,70 | 37,90 | 37,70 | 36,80 | 25.70 | 26.00 |
| Druckfestigkeit in N/mm ² | | | 23,6 | 23,7 | 23,6 | 23,0 | 35,70 | 36,90 |
| Mittelwert der Druckfe | stigkeit: | L | | 20,7 | | | 22,3 | 23,1 |
| | 0 | | | | 23,2 | V/mm ² | | |

Bemerkungen:

Dortmund,

09.04.2008

BETON-PRÜFSTELLE DORTMUND

PRÜFSTELLE E. u. W.

Kanalstr.64 44147 Dortmund Tel.:0231/821063 Fax: 0231/88711

aufgenommen in das Verzeichnis der Prüfstellen für Betonversuche vom Minister für Wohnungsbau und öffentliche Arbeiten des Landes Nordrhein-Westfalen (Erlaß des Innenministers vom 30.08.1973 - VBI-2/240.430)

Prüfzeugnis-Nr.: 192/08 Wassereindringtiefe unter Druck gemäß EN 12390-8

| A | 1 |
|-----------|-----|
| Antragste | er. |

IBW Baustoff GmbH

Baustelle:

Eignungsprüfung

SEWCO Dicht

Festigkeitsklasse:

Beton-Nr.:

gefordertes Prüfalter:

1 x 28 d

Lagerung: Bis zur Prüfung unter Wasser

Probekörper:

WD-Platten 15 cm x 15 cm x 12 cm

Höchstzulässige Wassereindringtiefe im Mittel (Größtwert):

30 mm

sonstige Angaben:

| Lagerung in der Prüfstelle: DIN 12390 T. 2 | | | |
|--|----------------------|--------------|---------------|
| | WD-Platte I | WD-Platte II | WD-Platte III |
| Kennzeichnung: | SEWCO 2 | | |
| Herstellung derProbekörper: | 08.04.08 | | |
| Bauteil: | Eignungs- prüfung | 41 | |
| Einlieferungstag: | 08.04.08 | | |
| Prüfbeginn: | 06.05.2008 | | |
| Prüfende: | 09.05.2008 | | |
| Prüfalter: | 28-31 d | | |
| Prüfergebnisse | | | |
| Wasserdurchtritt | nein | | |
| Richtung der Einwirkung des Wasserdrucks | von unten | | |
| Wassereindringtiefe Größtwert: | 1 mm | | |
| Mittelwert des Größtwertes: | 1 HIIII | | |

Bemerkungen:

Dortmund, 09.05.08



BETON-PRÜFSTELLE DORTMUND

PRÜFSTELLE E. u. W.

Kanalstr.64 44147 Dortmund Tel.:0231/821063 Fax: 0231/88711

aufgenommen in das Verzeichnis der Prüfstellen für Betonversuche vom Minister für Wohnungsbau und öffentliche Arbeiten des Landes Nordrhein-Westfalen (Erlaß des Innenministers vom 30.08.1973 - VBI-2/240.430)

Prüfzeugnis-Nr.: 135/08 Wassereindringtiefe unter Druck gemäß EN 12390-8

| A . | 1 | 4 |
|-------|---------|------|
| Anti | agstel | er. |
| TITLE | u, Solo | 101. |

IBW Baustoff GmbH

Baustelle:

Eignungsprüfung

SEWCO Dicht

Festigkeitsklasse:

Beton-Nr.:

gefordertes Prüfalter:

1 x 1 d

Lagerung: Bis zur Prüfung unter Wasser

Probekörper:

WD-Platten 15 cm x 15 cm x 12 cm

Höchstzulässige Wassereindringtiefe im Mittel (Größtwert):

30 mm

sonstige Angaben:

| Lagerung in der Prüfstelle: DIN 12390 T. 2 | | | |
|--|----------------------|--------------|---------------|
| | WD-Platte I | WD-Platte II | WD-Platte III |
| Kennzeichnung: | SEWCO 1 | | |
| Herstellung der Probekörper: | 08.04.08 | | |
| Bauteil: | Eignungs- prüfung | | |
| Einlieferungstag: | 08.04.08 | | |
| Prüfbeginn: | 09.04.2008 | | |
| Prüfende: | 12.04.2008 | | _ |
| Prüfalter: | 1-3 d | | |
| Prüfergebnisse | | | |
| Wasserdurchtritt | nein | | |
| Richtung der Einwirkung des Wasserdrucks | von unten | | |
| Wassereindringtiefe Größtwert: | 8 mm | | |
| Mittelwert des Größtwertes: | | | |

Bemerkungen:

Dortmund, 12.04.08

Stempel und Unterschrift